MZKRS

SUTURE MATERIALS

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

Производство. Импортозамещение



РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ЛАКТИСОРБ® 	сополимер 90% гликолида и 10% L-лактида равные части сополимера гликолида (30%)и L-лактида (70%) и стеарата кальция	средний	плетеный	фиолетовый/ неокрашенный	Сопоставление и/или лигирование мягких тканей во всех областях хирургии, офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Нить имеет покрытие, сводящее к минимуму травматизацию ткани и облегчает завязывание узлов. Не применять в сердечно-сосудистой хирургии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ЛАКТИСОРБ Рапид® 	сополимер 90% гликолида и 10% L-лактида равные части сополимера гликолида (30%)и L-лактида (70%) и стеарата кальция	короткий	плетеный	фиолетовый/ неокрашенный	Обеспечивает эффективное краткосрочное поддержание краев раны. Используется для закрытия ран кожи и слизистых, когда желательно быстрое рассасывание швов.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ПОЛИГЛИКОЛИД 	100% полигликолид поликапролактон и стеарат кальция	средний	плетеный	фиолетовый/ неокрашенный	Нить имеет покрытие, сводящее к минимуму травматизацию ткани и облегчает завязывание узлов. Применяется во всех областях хирургии, офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Не применять в сердечно-сосудистой хирургии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
МОНОКВИК 	сополимер 75% гликолида и 25% е-капролактона	короткий	монофиламент	фиолетовый/ неокрашенный	Материал удобен в обращении, хорошо держит узел. Имеет короткий срок рассасывания и схожую структуру с кетгутом, часто выступает как его синтетический заменитель.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ПОЛИДИОКСАНОН 	100% полидиоксанон	длительный	монофиламент	фиолетовый/ неокрашенный	Поддерживает рану в течение более длительного срока (до шести недель), чем большинство синтетических шовных материалов. Гладкая поверхность волокна обеспечивает легкое прохождение через ткани и вероятность их травмирования.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
КЕТГУТ  	природный чистый коллаген	короткий	монофиламент	неокрашенный	Предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур.

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ПОЛИПРОПИЛЕН	полипропилен	не рассасывается и не теряет прочность под действием тканевых жидкостей	мононить	синий	Применяется для сшивания и перевязки мягких тканей, в том числе при нейрохирургических, офтальмологических и сердечно-сосудистых вмешательствах. Применяется в качестве кожной нити, прежде всего в пластической хирургии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
НЕЙЛОН	полиамид	не рассасывается и не теряет прочность под действием тканевых жидкостей	мононить	черный/ неокрашенный	Применяется для сшивания и перевязки мягких тканей, включая использование при нейрохирургических , офтальмологических, сердечно-сосудистых и микрохирургических вмешательствах.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ПОЛИАМИД	полиамид	не рассасывается и не теряет прочность под действием тканевых жидкостей	мононить	синий	Применяется для сшивания и перевязки мягких тканей, включая использование при нейрохирургических , офтальмологических, сердечно-сосудистых и микрохирургических вмешательствах. Часто используется при закрытии кожной раны.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ПОЛИЭСТЕР	полиэтилентерефталат	не рассасывается	плетеный с покрытием	зеленый неокрашеный	Обладает исключительной прочностью и применяется во всех областях оперативной хирургии, в частности для сшивания мягких тканей и/или наложения лигатур, а также для фиксации мягких тканей на костных структурах (сухожильный, вертельный швы).

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ОРТОПИЛЕН	ультравысоко-молекулярный полиэтилен	не рассасывается	плетеный	бело-синий бело-черный	Значительно превосходит по прочности все нерассасывающиеся нити, имеет исключительную надежность узла, прекрасные манипуляционные свойства. За счет своих уникальных прочностных свойств нить находит особое применение в ортопедии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ШЕЛК	натуральный шелк	не рассасывается, однако прочность на разрыв со временем снижается	плетеный с покрытием	черный	Обладает высокой прочностью, гладкостью, удобством вязания узлов. Особенно пригоден для кожных швов из-за его высокой прочности на разрыв. Применяется в брюшной хирургии, челюстно-лицевой хирургии, для ушивания мышц и апоневрозов.

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ПОЛИАМИД	полиамид	не рассасывается, однако прочность на разрыв со временем снижается	плетеный	белый	Широкая область применения для аппроксимации тканей и наложения лигатур.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
СУПРАМИД	полиамид 6.6	не рассасывается	комплексная нить в оболочке из полиамида 6	черный	Применяется при общей хирургии, ушивания кожи, подкожно-жировой клетчаки,в отопластике, ортопедии, пластической хирургии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
PTFE	политетрафторэтилен	не рассасывается	мононить	белый	PTFE рекомендуется прежде всего в сердечно-сосудистой хирургии, при протезировании и подшивании имплантатов, в нейрохирургии, а также в стоматологии, пластической и реконструктивной хирургии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
PVDF	поливинилиденфторид	не рассасывается	мононить	синий	Широко применяется для сшивания мягких тканей, в том числе при нейрохирургических, офтальмологических и сердечно-сосудистых вмешательствах. Широко применяется в качественной кожной нити, прежде всего в пластической хирургии.

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
ЛАВСАН	полиэтилен-терефталат	не рассасывается	плетеная	белая	Широкая область применения для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Не рекомендован для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной системы (риск камнеобразования).

вид нити	состав	срок рассасывания	структура	цвет	свойства и область применения
АБАКТОЛАТ	капрон с пролонгированным действием антибиотика	не рассасывается	псевдомонофиламентная	белый	Применяется в сердечно-сосудистой, общей хирургии, особенно при операциях на кровеносных сосудах и лимфатических узлах, нейрохирургии, офтальмологии, пластических операциях.

MZKRS
SUTURE MATERIALS

MZKRS
SUTURE MATERIALS

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД АТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

7/0 (0,5 metric)	9 3/8	10 1/2	13 3/8							
6/0 (0,7 metric)	9 3/8	12 3/8	13 1/2	13 3/8	16 1/2					
5/0 (1 metric) кетгут 6/0 (1 metric)	10 1/2	12 3/8	13 1/2	13 3/8	16 1/2	16 3/8	20 1/2	19 3/8	25 1/2	25 3/8

4/0 (1,5 metric) кетгут 5/0 (1,5 metric)	3/0 (2 metric) кетгут 4/0 (2 metric)	2/0 (3 metric) кетгут 3/0 (3 metric)	0 (3,5 metric) кетгут 2/0 (3,5 metric)	1 (4 metric) кетгут 0 (4 metric)	2 (5 metric) кетгут 1 (5 metric)
17 1/2	17 1/2	17 1/2	20 1/2	20 1/2	25 1/2
17 3/8	17 3/8	17 3/8	20 3/8	20 3/8	25 3/8
20 1/2	20 1/2	20 1/2	25 1/2	25 1/2	30 1/2
20 3/8	20 3/8	20 3/8	25 3/8	25 3/8	30 3/8
25 1/2	25 1/2	25 1/2	30 1/2	30 1/2	35 1/2
25 3/8	25 3/8	25 3/8	30 3/8	30 3/8	35 3/8
30 1/2	30 1/2	30 1/2	35 1/2	35 1/2	40 1/2
30 3/8	30 3/8	30 3/8	35 3/8	35 3/8	45 1/2
35 1/2	35 1/2	35 1/2	40 1/2	40 1/2	45 3/8
	40 1/2	35 3/8	40 3/8	40 3/8	50 1/2
		40 1/2	45 1/2	45 1/2	
		40 3/8	50 1/2	50 1/2	
		45 1/2			

Рисунки игл выполнены в натуральную величину